



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



POLIFLEX SPC

КЛЕЙ ДЛЯ SPC ПОКРЫТИЙ НА БАЗЕ ГИБРИДНОГО
ПОЛИМЕРА

- ✓ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ
- ✓ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЛАГЕ
- ✓ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛА И СТЕН
- ✓ БЫСТРАЯ ФИКСАЦИЯ
- ✓ ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ



POLIFLEX SPC

КЛЕЙ ДЛЯ SPC ПОКРЫТИЙ НА БАЗЕ ГИБРИДНОГО ПОЛИМЕРА



ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный, влагоотверждаемый клей без запаха на основе SMP полимера, идеально подходит для укладки SPC покрытий на полы и стены благодаря высокой первоначальной клеящей способности. Клей имеет превосходное сопротивление влаги, прочное склеивание и отличную адгезию с основаниями. Клей легко удаляется с финишной поверхности даже после отверждения. Не содержит растворителя, воды, аминов, эпоксидных смол и изоцианатов. POLIFLEX SPC содержит очень низкое количество ЛОС (летучих органических соединений) и классифицирован как EC1R plus немецкой сертификационной организацией GEV.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Нанесение

С помощью шпателя Lechner n.2



Подходит для использования в помещении



Подходит для полов с подогревом



Подходит для мебели на колесах



Рабочее время

около 40 минут

Время до легкой эксплуатации

12-18 часа

Окончательная полимеризация

36-48 часа



Цвет

Бежевый



Химическая основа

Силан модифицированный полимер



Хранение

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке



Расход

450-500 г/м²



Температура применения

+15 -+25°C



Очистка

Инструменты с помощью Solvent CH 500, остатки и загрязнения с помощью Cleancoll (пока продукт не высох)



Беречь от мороза



Фасовка

10/15 кг

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть ровным, прочным, чистым, сухим и свободным от загрязнений, таких как масло, воск и т.п. Если имеются трещины или разломы, их необходимо заделать. Максимально допустимое содержание влаги:

- Бетонные основания макс. 2,0%; с подогревом 1,7%.
- Гипсовые или ангидритные основания макс. 0,5%; с подогревом 0,2%.

Перед началом работ произведите замер влажности основания. Поверхности с повышенным пылеобразованием и недостаточно плотные или сильно абсорбирующие основания следует обработать грунтами из серии PU, EPOPRIMER (см.тех.лист). Ангидритовые основания должны быть обработаны в соответствии с инструкциями производителя. Основания с повышенной влажностью (макс. 5% СМ метод) должны быть обработаны подходящими грунтами с функцией создания пароизоляционной мембраны из серии PU, EPOPRIMER (см.тех.лист). Основания с недостаточно ровной или наклонной поверхностью нужно выравнять с помощью самовыравнивающих наливных полов на цементной основе. В этом случае на последний слой грунта, пока он еще свежий, необходимо насыпать достаточное количество сухого кварцевого песка подходящего размера (0,5 - 1 мм), для фиксации его на поверхности, впоследствии удалив излишки песка, которые не закрепились после высыхания грунта, чтобы гарантировать требуемую адгезию между основанием и самовыравнивающими наливными полами. Основания с подогревом можно только укреплять не создавая пароизоляционную мембрану (при необходимости обратитесь в технический отдел).

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед использованием, клей должен принять температуру помещения. Продукт не подлежит разбавлению. Убедитесь, что грунт на основании высох полностью, только после этого наносите клей, но не позднее 48 часов после нанесения грунта. Нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя соответствующего размера (Lechner № 2). Производите укладку в течении рабочего времени клея 30-40 минут до того, как клей заветрится и создаст эффект «кожи». Плотно прижимайте покрытие к основанию для удаления остаточного воздуха и полного контакта покрытия с клеем. После использования плотно накрывайте клей находящийся в банке защитной алюминиевой плёнкой для предотвращения полимеризации. Остатки клея удаляются сразу сухой тряпкой, или при помощи Cleancoll когда клей еще свежий. Высохший клей удаляется только механическим путём.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За несколько часов до укладки извлеките приклеиваемое покрытие из упаковки, разложите его на полу, чтобы уменьшить его натяжение и дать ему акклиматизироваться к рабочей среде. Время нанесения и приклеивания, указанное в характеристиках продукта, соответствует температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 50%. Учитывайте, что при низких температурах процесс высыхания замедляется, а при высоких ускоряется. Храните продукт при требуемой температуре воздуха в помещениях и избегайте воздействия чрезмерно высоких и низких температур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во время и после использования, надевайте защитные перчатки и соблюдайте все действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта соблюдать законодательство страны применения. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными замечаниями или вопросами.