

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

**Дуб White Truffle Grande**

 P U R E  
 — line —


|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Название поставщика:       | <b>АО Барлинек</b>               |
| Артикул:                   | <b>BG1-DBE1-L05-B2X-D14180-F</b> |
| Каталожный номер продукта: | <b>1WG000434</b>                 |
| Код EAN:                   | <b>5906737944790 (PL)</b>        |

**МАТЕРИАЛ/КОНСТРУКЦИЯ**

|  |  |
|--|--|
| Конструкция доски:   | 3-слойная паркетная доска: верхний слой дубовая древесина, средний и нижний слой – древесина хвойных пород   |
| Вид поверхности:   | Дуб однополосный (одна ламель по ширине доски)   |
| Обработка поверхности:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5 слоев акрилового матового лака упрочненного УФ (3 слоя грунтовочного лака, 2 слоя поверхностного лака)</li> </ul> |
| Система соединения досок:<br>(к каждой упаковке прилагается инструкция по монтажу полов) | Продольный замок „BARLOCK” 5Gs<br>Вставка поперечного замка – фанера   |

**ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Покрытие верхнего слоя древесины:  | Дубовая древесина желто-коричневого цвета, с характерными для породы дуб сучками.<br>Пол характеризуется большой вариацией оттенков и текстур.<br>Прозрачный матовый лак. Цвет: белый |
| Твёрдость древесины верхнего слоя: | Средняя твёрдость: 37 МПа   |

Размеры и допуски в соответствии с нормой EN13489. Размерные характеристики и допустимые отклонения размеров элементов, обозначенные на выходе из предприятия-изготовителя, указаны в соответствии с типом многослойных половых элементов.

| РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЬНОЙ ДОСКИ      |   |
|------------------------------|---|
| Размеры отдельной доски (мм) | Допуски   |
| Толщина: <b>14</b>           | Перепад по высоте между двумя состыкованными досками $\leq 0,2$ мм  |
| Длина: <b>2200</b>           | В связи с характером продукта не является предметом особых ограничений, в связи с отсутствием влияния этого параметра на процесс монтажа.<br>Применяемые допуски: <ul style="list-style-type: none"> <li>• одна доска в пачке может быть короче не более чем на 20 мм</li> <li>• две доски в пачке могут быть короче не более чем на 10 мм</li> </ul> |
| Ширина: <b>180</b>           | $\pm 0,2$ мм  |

Толщина отдельных слоев доски измеряется в соответствии с нормой EN 13647

| ТОЛЩИНА ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ДОСКИ |               |
|-------------------------------|---------------|
| Верхний слой:                 | <b>2,5 мм</b> |
| Средний слой:                 | <b>9,0 мм</b> |
| Нижний слой:                  | <b>2,5 мм</b> |

| УПАКОВКА                     |   |
|------------------------------|---|
| Количество досок в упаковке: | 7 штук или 6 штук x 2200 мм + 2 штуки x 1092 мм |
| Упаковка:                    | 2,77 м <sup>2</sup>                             |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА/ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА/ ГАРАНТИЯ |   |
|--|---|
| Влажность доски:                                     | 7% $\pm$ 2%   |
| Монтаж на систему напольного обогрева:               | Продукт допущен для монтажа на системах водяного и электрического напольного обогрева, согласно инструкции по монтажу, прилагаемой к каждой упаковке продукта |
| Гарантированный срок эксплуатации                    | 20 лет  |

| ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ*                           |   |
|---|---|
| Классификация верхнего слоя согласно PN-EN 13489: | свободный класс                                 |
| Классификация верхнего слоя Barlinek:             | класс Family                                    |
| Здоровые сучки:                                   | допускаются диаметром до 35 мм                  |
| Нездоровые, зашпаклеванные, рассеянные сучки:     | допускаются диаметром до 25 мм                  |
| Отверстия от сучков, зашпаклеванные:              | допускаются диаметром до 20 мм                  |
| Закорины:   | допускается                                     |
| Цвет верхнего слоя:                               | разнообразный в рамках сорта                    |
| Расположение волокон:                             | разнообразное                                   |
| Сердцевинные лучи:                                | допускается без ограничений                     |
| Расположение волокон:                             | допускается на краю                             |
| Зашпаклеванные трещины:                           | Допускаются, шириной до 3 мм и длиной до 100 мм |
| Биодеградация (синевя/желтые пятна):              | Не допускаются                                  |

\* В соответствии с нормой EN 13489 допускается наличие в партии 3% досок других классов. Ограничения характерных признаков, касающихся лицевой стороны элемента. Заделка сучков, в частности брашированные поверхности могут иметь недостатки (открытые поры, дырки в сучках, мелкие отверстия и т.п.), что является запланированным результатом для этого вида отделки декоративной поверхности. Соответствие характеристик древесины EN 1310.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** древесина – это натуральный материал, который характеризуется отсутствием повторяемых узоров. Отдельные фотографии образцов не полностью передают внешний вид продукта и приведены только для наглядности.