

MAXIPREN

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ

1К полихлоропреновый клей на базе растворителя. Для приклеивания контактным способом плитусов, галтелей, ламинированного пластика, гомогенных и гетерогенных ПВХ покрытий для пола и стеновых покрытий в рулонах, линолеума, резины, текстильных покрытий с химически стойкой подложкой, пробковых покрытий, настенных и напольных на впитывающие и невпитывающие основания. Пригоден для применения полов с подогревом и покрытий при эксплуатации кресел на колёсах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Описание	Янтарная жидкость	Плотность смеси	0,78 г/см ³
Связующее вещество	полихлоропрен		

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Время подсушки	15-20 минут	Окончательный набор прочности	48 часов
Рабочее время	40 минут	Разбавление	Не требуется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	250-300 мл/1м ²	Температура нанесения	> 15 °С
--------	----------------------------	-----------------------	---------

ХРАНЕНИЕ И МАРКИРОВКА

Срок хранения	12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке		
Знаки опасности	Xn	Упаковка	Канистра: 5 л и 15 л
Очистка инструмента	ацетон, ксилол		

*для работы при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно отвечать требованиям СП29.13330.2011 и СП71.13330.2017. Сухим, чистым, очищенным от загрязнений снижающих адгезию (мастик, клеев, масел и т.п.). Перед применением клея необходимо произвести оценку основания. Слабые участки основания, остатки клея, выравнивающих составов и т.д. необходимо удалить механически. Стены должны быть отчищены от любых предыдущих покрытий или подложек, а также клеев, с помощью которых они были установлены. Лакокрасочные покрытия также должны быть удалены. Цементные и кальце-сульфатные основания должны быть отшлифованы (зерно 16) и полностью обеспылены с при помощи промышленного пылесоса. Поверхность для приклеивания должна быть гладкой и плоской насколько это возможно. Для этого при необходимости используйте самовыравнивающие смеси. Перед приклеиванием покрытия должны быть соответственно смягчены, пройти акклиматизацию к климатическим условиям, в которых они будут находиться во время использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием, клей должен принять температуру помещения. Хорошо размешайте клей и нанесите тонкий, ровный слой как на монтажную поверхность напольного или настенного покрытия, так и на основание, используя ровный шпатель. Подождите пока растворитель

достаточно испарится, чтобы нанесённый клей «работал на отлип», прежде чем соединить две покрытые поверхности в течение следующих 15-20 минут. Прижмите покрытие, начиная движение из центра к краям, чтобы избежать «воздушных карманов». Это сможет гарантировать Вам хорошее сцепление по всей плоскости приклеивания. Прижмите две поверхности друг к другу и прокатайте с нажимом ручным резиновым валиком. Приклеенное покрытие не может быть повторно переустановлено. Подождите около 24 часов перед чем «варить» швы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия для укладки – температура 23 ° и относительная влажность 50 %.

Не применяйте клей при температуре основания ниже +15°C С и относительной влажности не выше 75 %. Низкие температуры и мало впитывающие основания удлиняют, а высокие температуры и сильно впитывающие основания укорачивают жизнеспособность клея, рабочее время, а также время отверждения (высыхания). Открытую канистру необходимо использовать как можно быстрее. Морозостойкий при транспортировке до -40С

КЛЕЙ СОДЕРЖИТ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЩИЕСЯ РАСТВОРИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ОБРАЗУЮТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ РАБОЧЕГО ПОМЕЩЕНИЯ. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ В ТЕЧЕНИИ 48 ЧАСОВ.

При проведении работ соблюдайте инструкцию по пожаробезопасности и применению.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация должна осуществляться в соответствии с государственным, федеральным, и местным законодательством. Не допускайте попадания продукта в канализацию, водосток или почву. Рекомендуется работать в защитных перчатках, очках. В рабочих зонах должна обеспечиваться хорошая вентиляция.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Обязательно используется MAXIPREN в хорошо проветриваемом помещении, пользуйтесь респиратором.
- При применении на «теплые полы» проведите испытания напольного отопления до начала работ. Отключите систему напольного отопления не менее, чем за 24 часа до начала монтажа. Включить систему напольного отопления не ранее 72 часов после укладки покрытия с температурным шагом не более 5 °С в сутки.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной, не вскрытой упаковке в течении 12 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С. Транспортировка в зимний период возможна до -20 °С не более 2-х недель. После дать грунту самому разморозиться в течении 2-3 дней при комнатной температуре.

Информация об изделии и указания по применению составлены на основе опыта работы, лабораторных исследований и испытаний, проведенных на фирме-изготовителе. Фирма-изготовитель гарантирует высокое качество выпускаемых изделий и соответствие химико-технических характеристик с данными в технической спецификации. Сотрудники технического отдела готовы ответить на вопросы пользователя и оказать помощь при работе

с клеем. Перед применением клея рекомендуется провести пробное склеивание. Фирма-изготовитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество склеивания, если при работе с изделием не была соблюдена инструкция по применению или же применялись изделия различных фирм-изготовителей.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНО. ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ. ВРЕДНО ПРИ ВДЫХАНИИ И ПОПАДАНИИ НА КОЖУ.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ И В ГЛАЗА ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВДАЛИ ОТ ОТКРЫТОГО ОГНЯ.