



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



COMFORT PRIME 1K

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

- ✓ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РАСТЕКАНИЯ
- ✓ НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ ДРЕВЕСИНЫ
- ✓ УМЕНЬШАЕТ ЭФФЕКТ БОКОВОГО СКЛЕИВАНИЯ
- ✓ ХОРОШАЯ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ ПОР
- ✓ НЕ ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ШЛИФОВКИ



COMFORT PRIME K1

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ



ОПИСАНИЕ

Акриловый однокомпонентный грунт на водной основе для напольного покрытия из массива, штучного паркета и паркетной доски с высокими заполняющими свойствами и отличной растекаемостью. COMFORT PRIME K1 не требует обязательной шлифовки. Благодаря своему составу придает светло-теплый оттенок древесине. Уменьшает эффект бокового склеивания. Совместим со всеми возможными лаками LECHNER. Для использования внутри помещений. Не содержит растворитель. Не содержит NMP (без N-метилпирролидона), произведён в соответствии с европейской директивой 2004/42/CE об ограничении воздействия вредных веществ, содержащихся в продукте ЛОС (летучих органических соединений): максимально 54 г/л при лимите 140 г/л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Нанесение
С помощью валика



Нанесение
С помощью кисти



Подходит для использования в помещении



Плёнкообразование
около 30 минут (зависит от толщины слоя)
Время высыхания на отлип
около 60 минут (зависит от толщины слоя)
Нанесение лака (без шлифовки)
около 2-4 часов (зависит от толщины слоя)
Время до шлифовки
после 12 часов
Полное высыхание
около 36-48 часов



Химическая основа
Акриловые смолы



Хранение
12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке



Расход
80-100 мл/м²



Температура применения
+10 - +25 °C



Перед применением интенсивно взболтать



Очистка
Водой (пока продукт не высох)



Бережть от мороза!



Фасовка
5 л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Убедитесь, что влажность деревянного пола составляет 9±2 %. Выполните шлифовку абразивом зернистостью (P-36,40,60,80), удалите пыль с помощью пылесоса и убедитесь в том, что поверхность ровная и не содержит остатков старого лака и загрязнений (воска, смазки, масла, и т. д.). Затем нанесите специальный шпатлёвочный раствор RASOTUC CH1 Т смешанный с древесной пылью для заполнения небольших щелей, трещин (см.тех лист). После высыхания выполните финишную шлифовку абразивом с зернистостью P-100/ 120. Перед нанесением тщательно обеспыльте поверхность при помощи пылесоса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Грунт должен принять температуру помещения. Хорошо взболтайте канистру перед использованием. В случае вскрытия упаковки используйте материал в кратчайшие сроки. Перелейте грунт с использованием фильтра в чистую емкость и подождите 10-15 мин перед применением для выхода остаточного воздуха. Равномерно нанесите грунт в количестве рекомендованном в данном тех.листе с помощью валика или кисти. При недостаточном количестве грунта на поверхности возможно образование пятен которые проявляются после нанесения слоя лака. Избегайте формирования луж на поверхности. Грунт COMFORT PRIME 1K не требует обязательной шлифовки, в этом случае нанесите лак на отгрунтованную поверхность по истечению 2- 4 часов (не позднее). По истечению 12 часов сделайте промежуточную шлифовку абразивом зернистостью P- 180/220. После использования инструмент очистить водой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Время указанное в характеристиках, относится к температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 50%. Не наносите COMFORT PRIME K1 при температуре воздуха ниже +10°C и влажности выше 65%. Грунт не совместим с материалами в составе которых присутствует растворитель. Всегда рекомендуем проводить тесты на совместимость с неизвестными породами древесины, чтобы исключить любые технические ошибки и предварительно определить будущий цвет древесины. Учитывайте, что при низких температурах процесс высыхания замедляется, а при высоких ускоряется. В условиях с температурой выше +25 °C лак с повышенной вязкостью разбавляйте путем добавления воды (3-5 % от объема). Избегайте воздействия высоких и низких температур. В дополнение к информации, приведенной в данном техническом паспорте, всегда следуйте инструкциям по монтажу производителей отдельных используемых материалов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во время и после использования, надевайте защитные перчатки и соблюдайте все действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта соблюдать законодательство страны применения. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными замечаниями или вопросами.