


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

**Дуб Affogato Grande**

*Tastes of Life*



Название поставщика:	<b>АО Барлинек</b>
Артикул:	<b>BC1-DBE1-L05-BZZ-D14180-U</b>
Каталожный номер продукта:	<b>1WG000536</b>
Код EAN:	<b>5906737953945 (PL), 4823062615830 (UA)</b>

**МАТЕРИАЛ/КОНСТРУКЦИЯ**

Конструкция доски:	3-слойная паркетная доска: верхний слой дубовая древесина, средний и нижний слой – древесина хвойных пород
Вид поверхности:	Дуб однополосный (одна ламель по ширине доски)
Обработка поверхности:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5 слоев акрилового матового лака упрочненного УФ (3 слоя грунтовочного лака, 2 слоя поверхностного лака)</li> </ul>
Система соединения досок: (к каждой упаковке прилагается инструкция по монтажу полов)	Продольный замок „Barlock 5Gc” system Вставка поперечного замка – фанера

**ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ**

Покрытие верхнего слоя древесины:	матовый лак, брашированный, четырехсторонняя микрофаска, Цвет: темно-коричневый
Твердость древесины дуба, которая используется в качестве верхнего слоя доски. Методика измерения – в соответствии со стандартом EN 13489 – исследование методом Бринелля (EN 1534)	Средняя твердость 37 МПа

Размеры и допуски в соответствии с нормой EN13489. Размерные характеристики и допустимые отклонения размеров элементов, обозначенные на выходе из предприятия-изготовителя, указаны в соответствии с типом многослойных половых элементов.

РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЬНОЙ ДОСКИ	
Размеры отдельной доски (мм)	Допуски
Толщина: <b>14</b>	Перепад по высоте между двумя состыкованными досками $\leq 0,2$ мм
Длина: <b>2200</b>	В связи с характером продукта не является предметом особых ограничений, в связи с отсутствием влияния этого параметра на процесс монтажа. Применяемые допуски: <ul style="list-style-type: none"> <li>• одна доска в пачке может быть короче не более чем на 20 мм</li> <li>• две доски в пачке могут быть короче не более чем на 10 мм</li> </ul>
Ширина: <b>180</b>	$\pm 0,2$ мм

Толщина отдельных слоев доски измеряется в соответствии с нормой EN 13647

ТОЛЩИНА ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ДОСКИ	
Верхний слой:	<b>2,5 мм</b>
Средний слой:	<b>9,0 мм</b>
Нижний слой:	<b>2,5 мм</b>

УПАКОВКА	
Количество досок в упаковке:	7 штук или 6 штук x 2200 мм + 2 штуки x 1092 мм
Упаковка:	2,77 м <sup>2</sup> пакет, 40 пакет/палитра = 110,8 м <sup>2</sup> /палитра

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА/ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА/ ГАРАНТИЯ	
Влажность доски:	7% +/- 2%
Монтаж на систему напольного обогрева:	Продукт допущен для монтажа на системах водяного и электрического напольного обогрева, согласно инструкции по монтажу, прилагаемой к каждой упаковке продукта
Гарантированный срок эксплуатации	25 лет

ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ*	
Классификация верхнего слоя согласно PN-EN 13489:	свободный класс
Классификация верхнего слоя Barlinek:	класс Country
Здоровые сучки:	допускаются диаметром до 35 мм
Нездоровые, зашпаклеванные, рассеянные сучки:	допускаются диаметром до 85 мм
Отверстия от сучков, зашпаклеванные:	допускаются диаметром до 25 мм
Закорины:	допускается
Цвет верхнего слоя:	разнообразный в рамках сорта
Расположение волокон:	Похожее, продольное
Сердцевинные лучи:	допускается без ограничений
Заболонь	допускается
Расположение волокон:	допускается на краю
Зашпаклеванные трещины:	Допускаются, шириной до 8 мм и длиной до 600 мм
Биодеградация (синевя/желтые пятна):	Не допускаются

\* В соответствии с нормой EN 13489 допускается наличие в партии 3% досок других классов. Ограничения характерных признаков, касающихся лицевой стороны элемента. Заделка сучков, в частности брашированные поверхности могут иметь недостатки (открытые поры, дырки в сучках, мелкие отверстия и т.п.), что является запланированным результатом для этого вида отделки декоративной поверхности. Соответствие характеристик древесины EN 1310.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** древесина – это натуральный материал, который характеризуется отсутствием повторяемых узоров. Отдельные фотографии образцов не полностью передают внешний вид продукта и приведены только для наглядности.

## УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПОЛОМ

### ПРОТЕКТОР КОНЦЕНТРАТ

Средство для повседневного ухода за полом.

**СВОЙСТВА:** концентрированное средство для мытья пола с натуральными ухаживающими добавками. Тщательно очищает, не оставляя разводов. Освежает и защищает пол от загрязнений.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** для всех видов деревянных лакированных полов. Может быть использован для других лакированных поверхностей внутри помещений, например, лакированной мебели или столешниц, а также для ламинированных полов.

- производительность около 500 м<sup>2</sup> /1 L

### ПРОТЕКТОР КОМПЛЕКТ

Средство для периодической основательной чистки пола

**СВОЙСТВА:** Жидкое средство для очистки всех деревянных лакированных поверхностей.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** для всех видов деревянных лакированных полов внутри помещений.

- производительность около 200 м<sup>2</sup> /1 L

**ВАЖНО: ПРОТЕКТОР КОМПЛЕКТ ОБЯЗАТЕЛЕН К ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ СРЕДСТВА ПРОТЕКТОР БЛЕСК**

### ПРОТЕКТОР БЛЕСК

Средство для защиты и восстановления лакового покрытия пола

**СВОЙСТВА:** Защищает новый лакированный пол, покрывая тонкой пленкой не только всю его поверхность, но и стыки между досками, от проникновения грязи и пыли. Ликвидирует мелкие царапины в поврежденном слое лака.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** для всех видов деревянных лакированных полов внутри помещений.

- производительность около 100 м<sup>2</sup> /1 L

**ВАЖНО: ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ СРЕДСТВА ПРОТЕКТОР БЛЕСК ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОЙТЕ ПОЛ КОНЦЕНТРАТОМ ПРОТЕКТОР. ПРОТЕКТОР БЛЕСК ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ ГЛАНЦЕВИТОСТЬ ЛАКИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ. НА ПОЛАХ БРАШИРОВАННЫХ И С ФАСКАМИ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИЗЛИШКОВ СРЕДСТВА ПРОТЕКТОР БЛЕСК В УГЛУБЛЕНИЯХ ДОСОК.**

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА УХОДА ЗА ПОЛОМ\*

	Protector Концентрат	Protector Комплект	Protector Блеск
Интенсивность нагрузки	<b>Повседневная очистка</b>	<b>Периодическая очистка</b>	<b>Периодическое восстановление</b>
Полы в помещениях с низкой интенсивностью движения, напр., жилые комнаты, спальни	Каждые 5-7 дней	Каждые 6-12 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях со средней интенсивностью движения, напр., лестницы, коридоры, офисные помещения	Каждые 3-5 дней	Каждые 3-6 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях с интенсивным движением, напр., рестораны, магазины, школы	Каждые 1-3 дня	1-2 раза в месяц	По визуальной оценке

**ВАЖНО: Для ухода за полом следует применять исключительно предназначенные для этих целей средства.**

\* Использование средств по уходу и чистке лакированного пола других производителей может привести к появлению пятен, выцветанию полов, а также к значительному изменению скользкости и блеска. В случае использования средств других производителей, компания Barlinek не несет ответственности за эффект их применения.

Все рекомендации, касающиеся частоты чистки и ухода за полами указаны, как ориентировочные, и зависят от их фактической эксплуатации. Учитывая вышеуказанные причины, они не могут являться основанием для гарантийных обязательств. Нанесённый песок и разлитые жидкости очень вредно воздействуют на пол и их необходимо немедленно удалять. Основательная регенерация с использованием средства Protector Блеск должна проводиться редко и может быть значительно смещена во времени, благодаря регулярным чисткам, поддерживающим пол в хорошем состоянии.