Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION

GREEN PUR

2-К ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ГАЗОНОВ

- ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОСНОВАНИЙ
- БЕЗУСАДОЧНЫЙ КЛЕЕВОЙ ШОВ
- ВЫСОКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
- ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ 1 ЧАС
- ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • f. +390143636405 • info@lechnerspa.it

GREEN PUR

2-К ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ГАЗОНОВ

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективный 2-х компонентный полиуретановый клей для укладки синтетических газонов на шовную ленту, а также для других спортивных покрытий. Подходит для внутренних и наружных работ. Не содержит растворитель. GREEN PUR содержит очень низкое количество ЛОС (летучих органических соединений) и классифицирован, как EC1 plus немецкой сертификационной организацией GEV. Продукт одобрен итальянской федерацией футбола FIGC ITALY и итальянской федерацией любительского футбола LND.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Нанесение
С помощью шпателя Lechner n.4

Подходит для использования в помещении

Подходит для использования на улице

Подходит для полов с подогревом

Пропорции смешения
9 :1 (A:B)

Время до легкой эксплуатации
12 часов
Окончательная полимеризация
48 часов

Время жизнеспособности смеси
60 минут

Хранение
12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке

Химическая основа
Полиуретановая смола

Расход
350-500 г/ на 1 м.п. шовной ленты

Температура применения
+10° -+30°C

Очистка
Solvente CH 500 (пока продукт не высох)

Фасовка комбипак
9 кг + 1 кг

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть подготовлено в соответствии с предписаниями, стандартами и правилами для строительства полей с синтетическим газоном, также быть прочным, чистым, ровным, сухим, излишне не пыльным. Если имеются трещины или разломы, их необходимо заделать (при необходимости обратитесь в технический отдел).

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Тщательно перемешайте два компонента в правильном соотношении основы и катализатора 9:1 механическим путем до получения пасты однородного цвета и консистенции. Смешивайте только полный объем обоих компонентов. Производите укладку в течении жизнеспособности смеси 60 минут. Для ускорения времени схватывания и укладки можно добавить FASTER объемом 100 мл в 10 кг клеевой смеси, время жизни продукта при стандартных условиях окружающей среды снижается примерно до 30 минут, в результате чего окончательное время полимеризации составит менее 48 часов. Равномерно нанесите клей на шовную ленту с помощью зубчатого шпателя соответствующего размера (Lechner № 4). Затем уложите полотна синтетического газона разравнивая и оказывая равномерное давление по всей поверхности с помощью специального валика для удаления воздуха и полного контакта покрытия с клеем. При укладке на улице для плотного скрепления полотен обеспечьте достаточный выход клея на местах стыков. Жесткие, деформированные или неровные участки основания необходимо прижимать с помощью соответствующих грузов до полного контакта покрытия с клеем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полотна искусственных газонов должны быть развернуты за несколько часов до укладки и уложены свободно, чтобы напряжение, вызванное упаковкой, уменьшилось и акклиматизировалось к рабочей среде. Время нанесения и склеивания, указанное в характеристиках, соответствуют температуре окружающей среды +20 °C и относительной влажности воздуха 50%. Использование клея при высоких температурах, сокращает время жизнеспособности смеси и время нанесения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во время и после использования, надевайте защитные перчатки и соблюдайте все действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта соблюдайте законодательство страны применения. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными замечаниями или вопросами.